



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA KIT DO METALU

OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia kit do metalu przeznaczony do wypełniania niedużych szczelin, pęknięć, szpar i otworów. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia oraz doskonałą przyczepnością do podłoża. Po wyschnięciu tworzy bardzo twardą, odporną na uszkodzenia i pęknięcia, całkowicie wodoodporną, matową powierzchnię, dającą się łatwo szlifować, a następnie malować.



KORZYŚCI

- Wodoodporny
- Doskonała przyczepność
- Szybkoschnący
- Łatwy do obróbki
- Odporny na uszkodzenia
- Tworzy bardzo twardą matową powierzchnię
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Można szlifować i malować
- PROJEKT METAL
- Szpachlowy poliwinylowy



Czas wstępnego
schnięcia: 15 min.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do wypełniania niewielkich szpar, szczelin i otworów na powierzchniach metalowych. Może być stosowany do niwelowania drobnych nierówności na powierzchniach metalowych, a także do wyrównywania rys, zagłębień i nierówności przed nakładaniem podkładów.



Do wewnątrz i
na zewnątrz



Przeznaczony
do:



Wypełniania
ubytków



Niwelowania
nierówności

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Powierzchnię oczyścić z brudu, przeszlifuj papierem ściernym, odpyl i w razie potrzeby odtłuść BENZYNĄ EKSTRAKCYJNĄ DRAGON.
- Krok 2: Nałóż warstwę kitu o grubości 1-2 mm szpachelką metalową i pozostaw do wyschnięcia.
- Krok 3: W przypadku większych nierówności nałóż 2-3 warstwy
- Krok 4: Kolejne warstwy nakładaj po wyschnięciu poprzedniej.
- Krok 5: Suchą powierzchnię przeszlifuj drobnoziarnistym papierem ściernym.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszaj.
2. Prace prowadź w temperaturze powyżej 10°C.
3. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kitu na wypełniane elementy.
4. Całkowity czas schnięcia wynosi ok. 30 minut w zależności od grubości warstwy i temperatury otoczenia.
5. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść ksylenem.
6. Zaschnięty kit możesz usunąć jedynie mechanicznie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (0÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Lepka ciecz
Kolor	Beżowy
Zapach	Ksylenu
Lepkość kinematyczna	>20 mm ² /s w 40°C
Gęstość	1,32-1,48 g/cm ³ w 20°C
Typ produktu	na bazie rozpuszczalników
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	beżowy
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	15 min
Całkowity czas utwardzania	30 min
Rodzaj spoiny	twarda
Konsystencja	pasta
Wydajność	~1,25 m ² /kg przy grubości warstwy 1 mm
Sugerowana ilość warstw	2-3
Maksymalna grubość warstwy	1-2 mm
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz



1,25 m²/kg przy grubości warstwy 1mm.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DKDM040/BL	5903649063243	PL	40 g	metal tuba standard	12	48
DKDM250	5903649016478	PL	250 g	metal puszka	6	48
DKDM620	5903649016485	PL	620 g	metal puszka	12	48

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

■ NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.