



ATLAS GRUNTOWNIK

idealny pod farby i gładzie

- gotowy do użycia
- silnie penetrujący
- do podłoży chłonnych



POD GŁADZIE
I FARBY



POD KLEJE
DO PŁYTEK



POD TYNKI
WEWNĘTRZNE

Właściwości

Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 godzinach.

Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej.

Nie zmydla się w trakcie stosowania – łatwy do stosowania.

Transparentny – po wyschnięciu jest bezbarwny.

Przepuszcza parę wodną.

Jest niepalny – można go używać w pomieszczeniach bez okien.

Przeznaczenie

Umożliwia prawidłowe przygotowanie podłoża przed dalszymi pracami wykończeniowymi:

- tynkowaniem wewnątrz,
- wykonywaniem gładzi gipsowych,
- malowaniem farbami wewnętrznymi,
- układaniem płytek.

Ogranicza chłonność podłoża – zmniejsza zużycie farby.

Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża.

Tworzy tymczasową warstwę ochronną na podkładach podłogowych i posadzkach – ogranicza pylenie jastrychów, ułatwia czyszczenie (nie może być brany pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa).

Rodzaj warstwy wykończeniowej – gładzie, tapety, farby (należy zapoznać się z zaleceniami producenta farby), okładziny ceramiczne.

Dane techniczne

Gęstość emulsji	ok. 1,0 g/cm ³
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5 °C do +25 °C
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu	po 2 godzinach

Czas podany w tabeli rekomendowany jest dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 20 °C i 50-60 % wilgotności.

Wymagania techniczne

ATLAS GRUNTOWNIK jako grunt nie jest sklasyfikowany jako wyrób budowlany.

Gruntowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczy i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.

Przed nałożeniem preparatu zaleca się starannie zabezpieczyć folia ochronną wszelkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu. Po wyschnięciu trudny do usunięcia.

Przygotowanie emulsji

GRUNTOWNIK ATLAS jest gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania.

Gruntowanie

Emulsję najlepiej nanosić na podłoże rozprowadzając wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Po wyschnięciu gruntu, zaleca się sprawdzić skuteczność wykonanego gruntowania, poprzez zwilżenie podłoża wodą i ocenę szybkości jej wchłaniania.

Użytkowanie powierzchni

Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia.

Zużycie

Średnio zużywa się 0,1±0,2 kg emulsji na 1 m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

Opakowania

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

ATLAS GRUNTOWNIK - Kat. A/h/FW - maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,8 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Podłoża gipsowe przed malowaniem należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Ewentualne zabrudzenia po emulsji można usuwać za pomocą preparatu ATLAS SZOP 2000.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.atlas.com.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2023-12-22