



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

KLEJ UNIWERSALNY GĘSTY

OPIS PRODUKTU

Polimerowy, szybkowiązący klej o konsystencji pasty. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością zapewniając wysoką i trwałą siłę spojenia.



KORZYŚCI

- Polimerowy
- gęsty
- Szybkowiązący
- Wytrzymały
- Do wewnątrz i na zewnątrz



Czas pełnego
wiązania: 24 h



Czas wstępnego
wiązania: 45 min.



Czas otwarty kleju: 15
min.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do klejenia: drewna innych materiałów drewnopochodnych gąbki papieru tektury tkaniny filcu wykładzin dywanowych kamieni naturalnych i sztucznych ceramiki korka metalu do typowych podłoży mineralnych stosowanych w budownictwie Produkt przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

SPOSÓB UŻYCIA

-----1----- I T E M S ----- S E P A R A T O R ----- DKUG050/TD

- Krok 1: Klejone powierzchnie dokładnie oczyść, odpyl i odtłuść acetonem.
- Krok 2: Powierzchnie dopasuj do siebie w miarę możliwości.
- Krok 3: Nałóż cienką warstwę kleju na jedną z łączonych powierzchni, złóż klejone elementy i mocno dociśnij.
- Krok 4: Warstwa kleju powinna mieć 3-5 mm grubości.
- Krok 5: Klejone elementy możesz pozycjonować bez odrywania przez około 15 minut od nałożenia kleju.
- Krok 6: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.
- Krok 7: Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść denaturatem.
- Krok 8: Zaschnięte zabrudzenia usuń mechanicznie.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

Prace prowadź w temperaturze (10÷30) °C
Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24 h

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ❌ Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą techniczną.
- ❌ Przed zastosowaniem sprawdzić działanie kleju na klejone elementy.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w temp. (0÷30) °C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować z daleka od ognia przy sprawnie działającej wentylacji.
W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Od beżowego do jasnobrązowego
Zapach	Brak danych
Lepkość kinematyczna	Brak danych
Gęstość	Brak danych



Wydajność do: 1,2 - 2 m²/L

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00
info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.