



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

KLEJ MONTAŻOWY AKRYLOWY FIX STRONG, KOLOR BEZBARWNY

OPIS PRODUKTU

Profesjonalny klej montażowy przeznaczony do wszystkich prac wykończeniowych i montażowych. Posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań oraz bardzo dużą siłę łączenia elementów z różnych materiałów. Zastępuje śruby, gwoździe, kołki i wkręty. Nie spływa z powierzchni pionowych, jest łatwy do nakładania i rozprowadzania. Po wyschnięciu tworzy bezbarwną spoinę.



KORZYŚCI

- Odporny na wilgoć
- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- Płynny gwóźdź
- Duża siła wiązania
- Repozycjonowalny
- Bezwonny
- Bezbarwny po wyschnięciu



Wydajność: 1,5-3 m²/
L



Odporny na wilgoć



Duża siła łączenia



Płynny gwóźdź

ZASTOSOWANIE

Może być stosowany do przyklejania do wszystkich typowych podłoży stosowanych w budownictwie. Doskonały do klejenia elementów wykonanych z drewna, metalu, ceramiki, szkła, sklejki, materiałów drewnopodobnych, PCW, styropianu, poliuretanu i innych. Może służyć do klejenia elementów dekoracyjnych, tj. listwy dekoracyjne przysufitowe i przypodłogowe, ekrany zagrzejnikowe, płytki dekoracyjne, plafony, wykładziny podłogowe i ściennie, panele podłogowe i ściennie, laminaty itp., a także do klejenia ociepleń z wełny mineralnej i waty szklanej. Nie klei PP, PE, PTFE. Produkt przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz w miejscach, które nie są narażone na bezpośredni kontakt z wodą.



Do wewnątrz i
na zewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Usuń pozostałości wymalowań.
- Krok 2: Wyrównaj powierzchnię.
- Krok 3: Klejone elementy dokładnie oczyść, odpyl i odtłuść alkoholem technicznym.
- Krok 4: Odetnij końcówkę kartusza i załóż króciec dozujący.
- Krok 5: Klej nakładaj punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany.
- Krok 6: Dodatkowo nałóż po kropki na rogach i końcach klejonych przedmiotów.
- Krok 7: Złącz klejone elementy i dociskaj je przez około 30 s.
- Krok 8: Nadmiar kleju usuń.
- Krok 9: Klejone elementy możesz pozycjonować bez odrywania przez około 10 min od nałożenia kleju.
- Krok 10: W przypadku gdy występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie unieruchom je do czasu pełnego utwardzenia.
- Krok 11: Szczelnie zamknij opakowanie po zakończeniu pracy.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

- Prace prowadź w temperaturze (10÷30)°C.
- Zakres temperatury prac dotyczy temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów.
- Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone elementy.
- Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni musi być porowata i chłonna.
- Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24 h.
- Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść ciepłą wodą.
- Zaschnięte zabrudzenia usuń mechanicznie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊘ Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5÷30)°C Przemrożony klej trwale traci swoje właściwości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem zapoznać się z kartą techniczną/etykietą/kartą charakterystyki.
W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	biały (po wyschnięciu bezbarwny)
Zapach	Charakterystyczny
pH	Brak danych
Gęstość	1,05 ± 0,05 g/cm³ w 20°C
Typ produktu	wodny
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	bezbarwny
Pełna wytrzymałość spoiny	24 h
Rodzaj spoiny	elastyczna
Konsystencja	pasta
Wydajność	1,5-3 m²/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz



Wydajność jest zależna od rodzaju i porowatości podłoża.



Wydajność: 1,5-3m²/L

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DKMF040/BL	5903649059611	PL	40 ml	tworzywo tuba standard	12	24
DKMF280	5903649057129	PL	280 ml		8	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

■ NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-11-21

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00
info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów.